



中国国检测试控股集团股份有限公司

实施规则

人造石产品认证实施规则

CTC/TVc-OP07

文件版本号: 5.1.2

编制: 吴辉廷

审核: 技术委员会

批准: 马振珠

发布日期: 2017 年 02 月 20 日

实施日期: 2017 年 02 月 20 日

文件修订情况

修订次数	修订日期	修订内容	修订人	审核人	批准人
1	2016.06.01	换版	范祥林	汪如洋	石新勇
2	2017.1.4	2 认证模式 修订为： 申请人可任选一种进行： 认证模式 1：型式试验 认证模式 2：型式试验+企业自我符合性声明+获证后监督。 认证模式 3：型式试验+初次工厂检查+获证后监督。	吴辉廷	汪如洋	石新勇
3	2017.1.4	4.1.1 申请单元的划分 根据主要原材料分为人造石英石、人造岗石和实体面材三个单元；其中人造石英石按照产品的用途分为：墙面用、地面用和台面用；	吴辉廷	汪如洋	石新勇
		4.3 初始工厂审查（适用于认证模式 3）	吴辉廷	汪如洋	石新勇
		4.3.1 工厂审查时间根据所申请认证产品的单元数量确定，并适当考虑工厂的生产规模，一般每个加工场所为 2 至 4 个人日。	吴辉廷	汪如洋	石新勇
		4.5 获证后的监督（适用于模式 2 和模式 3）	吴辉廷	汪如洋	石新勇
		4.5.2.2 工厂质量保证能力检查 工厂产品质量保证能力检查按《工厂质量保证能力要求》实施。工厂质量保证能力检查的时间为每个加工场所 1 至 2 个人日。	吴辉廷	汪如洋	石新勇
4	2017.1.4	5.1 认证证书的有效期 修订为： 认证模式 1 的证书有效期 1 年。 认证模式 2 的证书有效期为 3 年，证书的有效性依靠定期的监督获得保持。 认证模式 3 的证书有效期为 5 年，证书的有效性依靠认证机构定期的监督获得保持。	吴辉廷	汪如洋	石新勇
5	2017.1.4	增加 5.4 复评审条款	吴辉廷	汪如洋	石新勇
6	2017.1.4	修改附件 2，根据产品大类分别列出检验项目和清单	吴辉廷	汪如洋	石新勇

7	2017. 1. 4	增加附件 3，可接受的第三方评价结果	吴辉廷	汪如洋	石新勇
8	2019. 1. 4	重新对认证模式进行了划分 A、B 两种； 证书的有效期为 5 年，靠年度监督保持； 增添了附件 4 企业自我声明 附件 5 自我声明程序和附件 6 技术文档	吴辉廷	董飞	朱连滨
9	2025. 12. 1	(1) 删除认证模式 A 及相关规定内容； (2) 删除附件 3~附件 6	钟文波	认证技术 委员会	闫浩春
10	2026. 6. 8	(1) 修改了认证单元划分；(2) 增加了 证书内容规定	钟文波	认证技术 委员会	闫浩春

目 录

- 1 适用范围
- 2 认证模式
- 3 认证的基本程序
- 4 认证实施基本要求
 - 4.1 认证申请
 - 4.2 样品检测
 - 4.3 初始工厂审查
 - 4.4 认证结果评价与批准
 - 4.5 获证后的监督
- 5 认证证书的保持和变更
 - 5.1 认证证书的有效期
 - 5.2 认证证书的变更
 - 5.3 证书内容
 - 5.4 认证的暂停、注销和撤销
 - 5.5 复评审
- 6 认证标志使用的规定
 - 6.1 认证标志的使用
 - 6.2 准许使用的标志样式
- 7 收费

附件 1:产品认证工厂质量保证能力要求

附件 2:人造石检验所需样品数量及检测项目

	CTC/TVa-OP07	人造石产品认证实施规则	
	版本号：5.1.2	修订次数：3	第 1 页 共 9 页
		修订日期:2026.6.8	

1 适用范围

本实施规则适用于人造石产品自愿性认证，包括：人造石英石、人造岗石和实体面材。

2 认证模式

产品型式检验+初始工厂检查+获证后监督

3 认证的基本程序

- a) 认证的申请；
- b) 产品检验；
- c) 初次认证现场审查；
- d) 认证结果评价与批准；
- e) 获证后的监督和复评。

4 认证实施基本要求

4.1 认证申请

4.1.1 申请单元的划分

认证单元划分见表 1 所示：

表 1 认证单元划分

序号	认证单元	产品执行标准
1	人造石英石	GB/T 35157-2017
2	人造岗石	JC/T 908-2013
3	实体面材	JC/T 908-2013

同一制造商，同一产品类别和加工工艺，但不同生产厂（场所）的产品，应作为不同的认证单元。

	CTC/TVa-OP07	人造石产品认证实施规则	
	版本号：5.1.2	修订次数：3	第 2 页 共 9 页
		修订日期:2026.6.8	

同一制造商，同一产品类别，但不同加工工艺的产品，应作为不同的认证单元。

4.1.2 申请文件

申请人应提交正式申请并随附认证机构有关规定所要求的文件：

- a) 申请书；
- b) 认证委托人、生产者（制造商）和生产企业的营业执照；认证委托人、生产者（制造商）和生产企业的委托关系证明。
- c) 覆盖所申请产品并符合相应认证规则要求的（质量）管理文件，如质量手册和程序文件清单等；
- d) 加盖公章的认证合同；
- e) 当该产品国家有生产许可规定时，提交有效的生产许可证（复印件）；
- f) 具有 CMA 资质的检测机构出具的产品检验报告（报告应当由具备检验检测机构认定（CMA）资质的检验检测机构出具且检验检测项目在 CMA 资质能力附表内，可在工厂现场检查前补充齐全）；
- g) 生产/检验所需的主要设备、仪器清单及检测设备计量检定证书。必要时，提供委托检验协议和有关证明材料；
- h) 产品描述；
- 1) 关键原/辅材料供应商清单。

4.2 样品检测

4.2.1 样品提供

申请人应根据认证所依据的产品标准提供样品送认证机构指定的第三

	CTC/TVa-OP07	人造石产品认证实施规则	
	版本号：5.1.2	修订次数：3	第 3 页 共 9 页
		修订日期:2026.6.8	

方产品检测机构进行检测，第三方检测机构应具有CMA资质，且检验检测项目在CMA资质认定能力附表内。提供的样品应是正常生产的且与批量生产的产品一致。

4.2.2 检测组批规则及检测项目

人造石英石检验组批规则及检验项目按 GB/T 35157-2017《树脂型合成石板材》制定；人造岗石和实体面材检验组批规则及检验项目按 JC/T908-2013《人造石》制定；检验所需样品及数量详见附件 2。

4.2.3 质量要求

人造石英石性能应符合 GB/T 35157-2017《树脂型合成石板材》标准的要求；人造岗石和实体面材的性能应符合 JC/T 908-2013《人造石》标准的要求。

4.3 初始工厂审查

4.3.1 工厂审查时间

一般情况下，申报材料符合要求后进行工厂审查。

工厂审查时间根据所申请认证产品的单元数量确定，并适当考虑工厂的生产规模，一般每个加工场所为2至4个人日。

4.3.2 工厂审查内容

4.3.2.1 工厂质量保证能力审查

《工厂质量保证能力要求》（见附件1）为本规则覆盖产品初始认证工厂质量保证能力审查的基本要求。

工厂审查范围应覆盖申请认证的所有产品的所有生产（加工）场所。

4.3.2.2 产品一致性审查

	CTC/TVa-OP07	人造石产品认证实施规则	
	版本号：5.1.2	修订次数：3	第 4 页 共 9 页
		修订日期:2026.6.8	

- a. 关键原料名称、型号、来源是否与申报时一致；
- b. 产品名称/型号/生产者名称、是否与申报时一致 。
- c) 现场抽取样品送有资质的第三方（第三方检测机构应具有CMA资质，且检验检测项目在CMA资质认定能力附表内。）进行性能检测。

4.4 认证结果评价与批准

4.4.1 认证结果评价

4.4.1.1 样品检测

检测项目应全部合格，如有任一项不合格，则认证终止，申请人经整改后可重新申请认证。

4.4.1.2 初始工厂审查

评价结果可分为三个等级：

- a) 如果整个审查过程中未发现不符合项，则工厂审查通过；
- b) 如果发现轻微的不符合项，不危及到认证产品符合安全标准时，工厂应在规定时间内采取纠正措施，报审查组确认或经现场验证其措施有效后，则工厂审查通过；
- c) 如果发现严重不符合项或生产厂的质量保证能力不具备生产满足认证要求的产品时，则工厂审查不通过。

4.4.2 认证结果的批准

认证机构对工厂审查和样品检测结果进行综合评价，工厂审查以及样品检测均符合要求，经认证机构评定后，颁发认证证书。认证证书的使用应符合认证机构的要求。

	CTC/TVa-OP07	人造石产品认证实施规则	
	版本号：5.1.2	修订次数：3	第 5 页 共 9 页
		修订日期:2026.6.8	

4.4.3 认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括工厂审查时间、样品检测时间、认证结论评定和批准时间、证书制作时间。

样品检测时间为根据人造石产品的检验项目所需的时间决定，一般情况下，不超过该产品按相关标准检测的两倍工作日时间。

提交工厂审查报告时间不超过 5 个工作日。

认证结论评定、批准时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。

4.5 获证后的监督

4.5.1 获证后监督检查频次

4.5.1.2 一般情况

一般情况下从获证后每 12 个月起，每年至少进行一次监督检查。

4.5.1.3 特殊情况

若发生下述情况之一可增加监督频次：

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出投诉，并经查实为持证人责任的；
- b) 认证机构有足够理由对获证产品与标准要求的符合性提出质疑时；
- c) 有足够信息表明因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品符合性或一致性时。

4.5.2 监督的内容

4.5.2.1 方式

	CTC/TVa-OP07	人造石产品认证实施规则	
	版本号：5.1.2	修订次数：3	第 6 页 共 9 页
		修订日期:2026.6.8	

获证后监督的方式为：工厂检查+认证产品一致性检查+样品检测。

4.5.2.2 工厂质量保证能力检查

每次工厂监督审查内容至少应包含对《产品认证工厂保证能力要求》（见附件1）中第3、4、5、9条款的审查，对其余条款可适当进行抽查，一个认证周期内覆盖到全部条款。获证后的第五年，应按《工厂质量保证能力要求》的规定对工厂进行一次全面审核。审核内容和审核时间与初次工厂审查相同。

每个加工场所监督审查时间一般为1—2个人日。

4.5.2.3 产品一致性检查

同本规则4.3.2.2的规定。

4.5.2.4 样品检测

获证起的四年内，对生产厂的获证产品中具有代表性的单元的产品进行性能检测；获证后的第五年，按照认证单元对具代表性的产品送有资质的第三方检测机构（具有CMA资质，且检验检测项目在CMA资质认定能力附表内）进行性能检测，样品数量及检测项目见附件2。

4.5.3 获证后监督结果的评价

监督检查合格后，可以继续保持认证资格使用认证标志。如果存在不符合项，则应在3个月内进行整改。逾期将停止使用认证证书和认证标志，并对外公告。

5 认证证书的保持和变更

5.1 认证证书的有效期

	CTC/TVa-OP07	人造石产品认证实施规则	
	版本号：5.1.2	修订次数：3	第 7 页 共 9 页
		修订日期:2026.6.8	

证书有效期为 5 年，证书的有效性依靠定期的监督获得保持。

5.2 证书内容

认证证书应包括以下内容：

- （1）认证委托人/生产者/生产企业的名称、地址；
- （2）认证单元名称，及产品名称、系列、规格型号等；
- （3）认证依据；
- （4）认证模式；
- （5）认证等级；
- （6）发证日期和有效期；
- （7）认证机构名称；
- （8）证书编号；
- （9）其他需要标注的内容。

5.3 认证证书的变更

5.3.1 变更程序

认证证书持有者需要变更认证范围时，应从认证申请开始办理手续，认证机构应核查变更产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对变更产品的有效性，根据差异做补充检测或检查或企业自我声明材料，并根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

5.3.2 样品要求

按照变更程序要求，对变更产品进行参数比较，确认需进行检验的产品，并根据附件 2 的要求检验。

5.4 认证的暂停、注销和撤销

	CTC/TVa-OP07	人造石产品认证实施规则	
	版本号：5.1.2	修订次数：3	第 8 页 共 9 页
		修订日期:2026.6.8	

认证的暂停、注销或撤销按产品认证的有关规定的要求执行。

5.5 复评审

证书有效期满前 3 个月提交复评审申请。

6 认证标志使用的规定

6.1 认证标志的使用

生产企业在通过认证并取得认证证书后，可以在获准认证产品上使用认证标志。

6.2 准许使用的标志样式

见《自愿性认证标志使用指南》。

7 收费

认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。

附件 1

产品认证工厂质量保证能力要求

为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性,工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。

1 职责和资源

1.1 质量负责人

工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:

- a) 负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;
- b) 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用,确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求;
- c) 确保认证产品受控零部件和材料变更时向认证机构申报确认;
- d) 与认证机构保持联络并协调有关认证事宜。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2 资源

工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求;应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力;建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境。

2 文件和记录

2.1 质量文件

工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

2.2 文件控制

工厂应建立并保持文件化的程序以对本文要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保:

- a) 文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其适宜性;
- b) 文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用;
- c) 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2.3 质量记录

工厂应建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序。质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。

质量记录的保存期限应不少于二年。

3 采购和进货检验

3.1 供应商的控制

工厂应制定对关键材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序,以确保供应商具有保证生产关键材料满足要求的能力。

工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

3.2 受控零部件和材料的检验/验证

工厂应建立并保持对受控零部件和材料的检验或验证的程序,以确保受控零部件和材料满足认证所规定的要求。

受控零部件和材料的检验可由工厂进行,也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存受控零部件和材料的检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

4 生产过程控制和过程检验

4.1 工序控制

工厂应对关键生产工序进行识别,关键工序操作人员应具备相应的能

力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。

4.2 环境控制

产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。

4.3 过程监控

工厂应对影响产品主要性能和产品认证评价指标的关键参数及其控制做出明确规定，且符合设计要求。

4.4 设备维护保养

工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.5 过程检验

工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品符合要求。

5 产品检验

工厂应制定并保持文件化的产品检验程序，以验证产品满足规定的要求，检验程序应包括检验项目、内容、方法、判定等，并应保存检验记录。

具体的检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求。

6 检验试验设备

用于检验和试验的设备应定期校准和检查，并满足检验试验能力。校准应溯源至国家基准或标准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。

应保存设备的校准记录。

7 不合格品的控制

工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要的返修应作相应的记录。应保存对不合格品的处置记录。

8 内部审核

工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认

证产品的一致性，并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

9 认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应建立产品关键材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序。认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性）在实施前向认证机构申报获得批准后方可执行。

10 包装、搬运和储存

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。

附件 2

人造石检验所需样品数量及检测项目

1 抽样原则

按照申请单元抽样，原则上每一个申请单元抽一组试样，按照相应的产品标准进行抽样。

2 数量及检测项目

2.1 人造石英石所需样品数量及检测项目详见表 2。

表 2 人造石英石所需样品及检验项目								
产品 种类	结构/ 工艺要求	依据标准	试样尺寸 /mm	数量 (块)	检验项目	墙面 用	地面 用	台面 用
人造 石英 石	同一生产线,同一批 次,最小厚度	GB6566	尺寸不限	2kg	放射性核素 限量	✓	✓	✓
		GB/T 35157	100×100	6	吸水率	✓	✓	✓
			150×100	9	耐污染性	✓	✓	✓
			150×100	10	耐化学腐 蚀性	✓	✓	✓
			100×100	3	肖氏硬 度	✓	✓	✓
			50×6×6	3	线膨胀系 数	✓	✓	✓
			100×100	2	耐人工气 候老化性 能	✓	✓	✓
			100×100	6	耐磨性	—	✓	✓
			200×200	3	防滑性能 ^b	—	✓	—
			50×50× 50 ^a	6	压缩强度 ^a	—	✓	—
			200×50	6	弯曲强度	✓	✓	✓
			200×200	10	抗落球冲 击性能	✓	✓	✓
			100×100	1	重金属含 量 ^c	—	—	✓

1. a 样品厚度不足 50mm 时,可根据 GB/T 35157 中的规定叠加处理

2. b. 适用于地面用人造石英石板材

3. c. 适用于台面用人造石英石板材

2.2 人造岗石所需样品数量及检测项目详见表 3。

表 3 人造岗石所需样品及检验项目					
产品种类	结构/ 工艺要求	依据标准	试样尺寸/mm	数量 (块)	检验项目
人造岗石	同一生产线，同一批，最小 厚度	JC/T 908	100×100	3	莫氏硬度
			100×100	5	吸水率
			300×300	3	落球冲击
			300×100	7	弯曲性能
			50×50×50	5	压缩强度
			100×200	6	耐磨性
			50×6×6	2	线性热膨胀系数
		GB6566	尺寸不限	2kg	放射性核素限量
1. a 样品厚度不足 50mm 时，可根据 JG/T 463 中 6.1 的规定叠加处理					

2.3 实体面材所需样品数量及检测项目详见表 4。

表 4 人造石所需样品及检验项目					
产品种类	结构/ 工艺要求	依据标准	试样尺寸/mm	数量 (块)	检验项目
实体面材	同一生产线,同一批次, 最小厚度	JC/T 908	100×15×4	5	弯曲性能
			100×100	3	巴氏硬度
			110×110, 中心孔 φ8 或 φ6	3	耐磨性
			50×6×6	2	线性热膨胀系数
			100×100	3	色牢度与老化性能
			100×100	11	耐污染性
			100×100	12	耐化学药品性
			200×200	3	耐高温性能
		GB6566	尺寸不限	2kg	放射性核素限量
——					